

CERMISEP KA



MİNERAL YAĞ ESASLI KALIP AYIRICI



Beyaz

- Kullanıma hazır
- Kalıbın betondan daha kolay ayrılmasını sağlayan
- Uygulaması kolay

- Kalıbın kullanım ömrünü uzatan
- Düzgün yüzeyli beton elde edilmesini sağlayan
- Betonun yüzeyindeki hava kabarcıklarını azaltır.

ÜRÜN

KULLANIM ALANLARI

• Ahşap, çelik, plastik, ply-wood kalıplarda kalıp verimliliğinin artırılması ve kalıp işçiliğinin hızlandırılması istenen durumlarda kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

Malzeme yapısı : Emülsifiye Mineral Yağ
Renk : Beyaz
Yoğunluk : 0.97 +/- 0.02 kg/L

STANDARTLAR & BELGELER

• Bayındırlık poz no. 04.116/1

TÜKETİM

• Kalıbın cinsine ve yüzeyinin pürüzlü olmasına göre değişir. 1kg **CERMISEP KA** ile yaklaşık 9 ile 19 m² arasında kalıp yüzeyi yağlanabilir.




AMBALAJ

• 20 kg plastik bidon

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı korunaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.



UYGULAMA

UYGULAMA BİLGİLERİ

Uygulama sıcaklığı: +5°C , +40°C

YÜZEY HAZIRLIĞI

• **CERMISEP KA** kullanımından önce kalıplar kuru ve temiz olmalı, beton ve pas kalıntılarından arındırılmalıdır.

UYGULAMA ADIMLARI


- **CERMISEP KA** kullanıma hazır olup, kullanılmadan önce karıştırılmalıdır.
- Temiz kalıp yüzeyine rulo, fırça üstü veya pulverizatör ile uygulanabilir.
- Maksimum performans için ürün homojen ve ince olacak şekilde uygulanmalıdır.
- Akıntılar ve fazlalıklar üstü ile alınmalıdır.
- Çok emici ve eski kalıplarda 2. Kat uygulama gerekebilir.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Kullanımdan önce ve sonrasında su ilave edilmemelidir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

- Solunmamalı, cilt ve göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Alevlenme noktasının yüksek olması nedeni ile yangıncılık riski düşüktür. Ancak buna rağmen ortamda yeterli havalandırma sağlanmalı, kullanım sırasında çıplak ateş ile alana yaklaşılmamalıdır.
- Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Güvenlik Föyünü (MSDS) okuyunuz.



Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalarından firmamız sorumlu değildir.

CERMIX

Cermix SA lisansıyla Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir. www.cermix.com.tr • www.koramic.com.tr
Genel Merkez
Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri, Şifa Mah. Hükümet Cad.
Tuzla 34941 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90.216.423 34 33 • Faks: +90.216.423 53 63

Bozüyük Fabrika
Bozüyük Organize San. Böl. 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLEÇİK / TÜRKİYE
Phone: +90.228.314 63 00
Faks: +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
13. Caddesi No: 10 Tarsus - MERSİN / TÜRKİYE
Phone: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49
Faks: +90.324.676 40 47