

CERMIMIX



ÇİMENTO ESASLI HARÇ VE BETON İÇİN SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI



Kahverengi

- Harç ve betondaki su geçirimsizliğini artırır
- Harcın mukavemetini artırır
- Kireçten etkilenmez
- Beton yapıdaki donatıyı korozyona karşı korur
- Kullanıma hazır
- Priz ve kürlenme sürelerinde değişikliğe neden olmaz

ÜRÜN

KULLANIM ALANLARI

- Beton, harç, sıva ve şapların su geçirimsizliğini artırmada,
- Özellikle su deposu, yüzme havuzu, temel ve perde vb. betonlarında,
- Kılcal seviyede gözenek ve çatlakları kapatmada kullanılır.

GENEL ÖZELLİKLER

- Yoğunluk** : $0,95 \pm 0,1 \text{ gr/cm}^3$
Görünüm : Sıvı
İçerik : Sodyum lignosülfonat karşısu
pH : 10 ± 1
Renk : Kahverengi

TÜKETİM


- Harç karışımına ilaveten,
 - 1 Birim Cermimix : 10 Birim Su (*)
- (*) Kullanılan kum nemli ise bu oran 1:8 veya 1:6 olmalıdır.

AMBALAJ

- 5 lt'lik plastik bidonlarda
- 20 lt'lik plastik bidonlarda

DEPOLAMA VE RAF ÖMRÜ

- Rutubetsiz, kuru ve dış hava koşullarına karşı korunaklı depolarda stoklanmalıdır.
- Raf ömrü, uygun depolama şartlarında 1 yıldır.
- Açılmış ambalajlar ağzı sıkıca kapatılarak saklanmalıdır.



UYGULAMA

UYGULAMA BİLGİLERİ

- **CERMIMIX**'i kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Ürün, temiz suya ilave edilerek kullanılır.
- Harcın kıvamına uygun miktarda **CERMIMIX**'i ekleyiniz. İçine katılarak kullanıldığında çimento esaslı harç ve betonların su geçirimsizlik performansını artırır.
- Dozaj oranları ve su gereksinimlerini belirlemek için deneme karışımları yapılmalıdır.

UYARILAR VE ÖNERİLER

- Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.
- Kaptaki kullanım süresi geçmiş ve kabuklaşmış ürün kullanılmamalıdır.
- Katıldığı harçta homojen dağılım olması önemlidir.
- Tam performans için içine katıldığı harcın veya betonun kürünü alması beklenmelidir.
- Lütfen diğer uygulamalar için teknik servisimize başvurunuz.

SAĞLIK VE GÜVENLİK UYARILARI

- Solunmamalı, göze temasından kaçınılmalıdır.
- Ürün uygulaması sırasında uygun iş ekipmanlarının (eldiven, gözlük, maske, dizlik vb.) kullanılması tavsiye edilir.
- Daha ayrıntılı bilgi için Ürün Güvenlik Föyünü (MSDS) okuyunuz.

Not: Teknik değerler ve uygulama talimatları, 23 °C ve %50 bağıl nemli ortam koşullarında geçerli olmak üzere, uluslararası standartlara uygun olarak yapılan testlerin ve tecrübelerimizin sonuçlarıdır. Teknik föylerde belirtilen talimat ve önerilere uyulmaması halinde oluşabilecek hatalardan firmamız sorumlu değildir.

CERMIMIX

Cermix SA lisansıyla Koramic Yapı Kimyasalları tarafından üretilmiştir. www.cermix.com.tr • www.koramic.com.tr

Genel Merkez
Koramic Yapı Kimyasalları San. Tic. A.Ş.
E-5 Karayolu Üzeri, Şifa Mah. Hükümet Cad.
Tuzla 34941 İstanbul / TÜRKİYE
Tel: +90.216.423 34 33 • Faks: +90.216.423 53 63

Bozüyük Fabrika
Bozüyük Organize San. Böl. 10. Cad.
106 Ada / 5 Parsel No: 3 Bozüyük - BİLECİK / TÜRKİYE
Tel: +90.228.314 63 00
Faks: +90.228.314 63 0

Tarsus Fabrika
Huzurkent Tarsus Organize Sanayi Bölgesi
13. Cadde No: 10 Tarsus - MERSİN / TÜRKİYE
Tel: +90.324.676 40 41-676 42 32-676 44 49
Faks: +90.324.676 40 47